


• **Scheda tecnica** _ Rev. 09 del 5 Febbraio 2026

CA600 CARBONATO DI CALCIO IN POLVERE

Le caratteristiche di purezza e bianchezza permettono al materiale di trovare applicazioni nei processi industriali della zootecnia, dell'edilizia, dell'agricoltura, delle vetrerie ed in molti altri settori.

• Fuso granulometrico:



Dati risultanti da analisi di serie storiche su prove di Laboratorio

• Analisi chimiche-fisiche:

I dati sotto riportati sono risultati da una prova di laboratorio e non esonerano l'utilizzatore dalla verifica dell'idoneità del prodotto prima dell'uso.

CaCO ₃	%	>98,0	Arsenico (come As)	mg/kg	0,159
Calcio (Ca)	%	39,87	Piombo (come Pb)	mg/kg	0,160
Ferro (come FeO ₃):	mg/kg	93,0	Fluoro (come F-)	mg/kg	< 10
Rame (come Cu)	mg/kg	0,376	Cadmio (come Cd)	mg/kg	0,226
Cromo (come Cr)	mg/kg	1,73	Zinco (come Zn)	mg/kg	2,32
Bario (come Ba)	mg/kg	7,90	Mercurio (come Hg)	mg/kg	< 0,005
Antimonio (come Sb)	mg/kg	n.r.	White Index	Valore	Da 73 a 76

• Confezionamento:

Il prodotto può essere commercializzato nei seguenti modi:

• Sfuso • Big bag su pallet • Sacchi carta da Kg. 25 posizionati su pallet • Sacchi carta da Kg 25