


• **Scheda tecnica** \_ Rev. 09 del f Febbraio 2026

## CA150 CARBONATO DI CALCIO VENTILATO

Le caratteristiche di purezza e bianchezza permettono al materiale di trovare applicazioni nei processi industriali della zootecnia, dei conglomerati bituminosi, dei conglomerati cementizi, degli impermeabilizzanti ed in molti altri settori.

### • Fuso granulometrico:



Dati risultante da analisi di serie storiche su prove di Laboratorio

### • Analisi granulometrica:

d.98 (Mastersizer 2000) **191,84 µm**  
d.50 (Mastersizer 2000) **26.19 µm**  
d.10 (Mastersizer 2000) **2.56 µm**

I dati sopra riportati sono il risultato di una prova di laboratorio e non esonerano l'utilizzatore dalla verifica dell'idoneità del prodotto prima dell'uso

### • Analisi chimiche-fisiche:

I dati sotto riportati sono risultati da una prova di laboratorio e non esonerano l'utilizzatore dalla verifica dell'idoneità del prodotto prima dell'uso.

|                                 |       |       |                    |        |            |
|---------------------------------|-------|-------|--------------------|--------|------------|
| CaCO <sub>3</sub>               | %     | >98,0 | Arsenico (come As) | mg/kg  | 0,159      |
| Calcio (Ca)                     | %     | 39,87 | Piombo (come Pb)   | mg/kg  | 0,160      |
| Ferro (come FeO <sub>3</sub> ): | mg/kg | 93,0  | Fluoro (come F-)   | mg/kg  | < 10       |
| Rame (come Cu)                  | mg/kg | 0,376 | Cadmio (come Cd)   | mg/kg  | 0,226      |
| Cromo (come Cr)                 | mg/kg | 1,73  | Zinco (come Zn)    | mg/kg  | 2,32       |
| Bario (come Ba)                 | mg/kg | 7,90  | Mercurio (come Hg) | mg/kg  | < 0,005    |
| Antimonio (come Sb)             | mg/kg | n.r.  | White Index        | Valore | Da 73 a 76 |

### • Confezionamento:

Il prodotto può essere commercializzato nei seguenti modi:

• Sfuso • Big bag su pallet • Sacchi carta da Kg. 25 posizionati su pallet • Sacchi carta da Kg 25